

5080

Descrizione

5080 è un adesivo a solvente di consistenza pastosa, di colore nero, adatto per l'incollaggio di gomme e PVC semirigido a cemento, legno, conglomerati bituminosi e metalli.

Campi d'impiego

Incollaggio di pavimentazioni in gomma e viniliche.
Fissaggio al fondo stradale di coni per segnaletica.
Fissaggio di guarnizioni

Proprietà

Composizione : gomme, resine e riempitivi in miscela di solventi organici
Consistenza : pasta ad elevata viscosità
Meccanismo di presa : rilascio del solvente
Colore : nero
Solventi : idrocarburi alifatici

Dati tecnici

Contenuto in solidi : 50 - 60 %
Viscosità : 100000 - 200000 mPa.s (Brookfield gir 6 vel. 2,5 a 20-26 °C)
Valori validi come specifica di fornitura del prodotto all'uscita dalla fabbrica

Metodo d'uso

Preparazione delle superfici: i materiali da incollare devono essere puliti e asciutti.

Su gomme vulcanizzate i migliori risultati di adesione si raggiungono carteggiando preventivamente la superficie.

Applicazione: applicare l'adesivo con spatola dentata sulle due superfici da unire.

Tempo di essiccazione: Attendere 15 minuti per consentire l'evaporazione del solvente.

Assemblaggio: ad essiccazione avvenuta assemblare le parti e pressare uniformemente per assicurare il contatto delle pellicole adesive.

Nota: Per incollaggi che non richiedono elevati valori di forza iniziale l'adesivo 5080 può essere utilizzato come adesivo a mano singola, accoppiando le parti quando il film è ancora umido; il metodo è applicabile nell'incollaggio di materiali insensibili alla presenza prolungata di solvente e sufficientemente porosi.

Confezioni: latte da kg 4,5 e 17

Stabilità al magazzinaggio

12 mesi nel contenitore sigillato, conservare preferibilmente a temperature comprese tra +5° e +25°C.

Le raccomandazioni relative all'applicazione e all'uso dei prodotti F.lli Zucchini sono state date in buona fede sulla base della conoscenza ed esperienza di F.lli Zucchini per i prodotti conservati, manipolati e applicati in condizioni normali, come indicato sulle Schede Tecniche.

La variabilità dei materiali, substrati e condizioni d'uso è tale che nessuna garanzia della funzionalità d'uso per una particolare applicazione può essere desunta da questa informazione, da raccomandazioni scritte o da altro tipo di consiglio fornito.

Ciascun utilizzatore ha la responsabilità di effettuare adeguate valutazioni sulla rispondenza del materiale offerto da F.lli Zucchini, dei suoi prodotti, servizi, raccomandazioni e suggerimenti alla specifica necessità applicativa, e deve mettere in atto test sufficienti ad assicurargli che il suo prodotto finito risulterà sicuro e adatto per l'impiego dell'utilizzatore finale.

F.lli Zucchini non può essere ritenuta responsabile per alcun danno diretto o indiretto sofferto per un uso errato o non corretto dei prodotti.