

| <b>Saragossa - pantaloncini</b> |  |
|---------------------------------|--|
| <b>Descrizione</b>              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• inserto portapenne;</li> <li>• tasca laterale sinistra con pattina;</li> <li>• tasca portametro;</li> <li>• vita regolabile;</li> <li>• doppia tasca posteriore di cui una con pattina;</li> <li>• passante porta martello;</li> <li>• zip YKK®.</li> </ul> |
| <b>Manutenzione</b>             | <p>Lavare il capo ad una temperatura di max 60 °C; Non candeggiare; Si può lavare a secco; il capo non sopporta l'asciugatura in tamburo ad aria calda; Stiratura a bassa temperatura (max 110 °C).</p> <p>  </p>  |
|                                 | <p><b>cod.prod.</b></p> <p>V057-0-00 corda/nero<br/>V057-0-01 navy<br/>V057-0-02 azzurro/nero<br/>V057-0-03 fango/nero (STONE WASH)<br/>V057-0-04 antracite/nero<br/>V057-0-05 nero/nero</p>   |
|                                 | <p><b>normativa</b></p> <p>EN ISO 13688:2013</p> <p></p>   |
|                                 | <p><b>taglie</b></p> <p>44 – 64</p>  |

**SPECIFICHE TECNICHE DI SICUREZZA**

|                     | metodo di prova                | descrizione                                | risultato ottenuto                            | requisito minimo/ range |
|---------------------|--------------------------------|--|---|-------------------------|
| <b>Tessuto base</b> | EN ISO 1833-1977, SECTION 10   | Composizione delle fibre:<br>cotone canvas | 100%  |                         |
|                     |                                | Armatura: Canvas plain 1/1                 | Ordito: 8+8 [fili/cm]<br>Trama: 5+5 [fili/cm] |                         |
|                     | EN ISO 12127:1996              | Peso per unità di area                     | 257 g/mq                                      |                         |
|                     | EN ISO 105 D01:1993            | Solidità del colore al lavaggio a secco    | Variazione di colore: 4 – 5                   | 1 - 5                   |
|                     | ISO 5077:1994, ISO 6330: 1994  | Stabilità dimensionale al lavaggio (60°C)  | ordito: - 2.6 %<br>trama: - 0.5 %             | Max ± 3 %<br>Max ± 3 %  |
|                     | ISO 105X12: 2001               | Solidità del colore allo sfregamento       | secco: 4 - 5<br>umido: 4 - 5                  | 1 - 5<br>1 - 5          |
|                     | EN ISO 105 B02: 1993, METODO 3 | Solidità del colore alla luce              | 4   | 1 - 5                   |

|   |   |                               |                |
|---|---|-------------------------------|----------------|
| ISO 105-N01:1993                                  | Solidità del colore al candeggio              | Variazione di colore: 4       | 1 – 5          |
| EN ISO 13934-2: 1999                              | Resistenza alla trazione                      | ordito: 500 N<br>trama: 410 N | 400 N<br>400 N |
| EN ISO 13688:2013<br>paragrafo 4.2 (EN 1413)      | Determinazione del ph dall'estratto acquoso   | 8.9                           | 3,5<PH≤9,5     |
| EN ISO 13688:2013<br>paragrafo 4.2 (prEN 14362-1) | ricerca delle ammine aromatiche e cancerogene | Non rilevabile                | ≤30 ppm        |