

CARPENTER - pantaloni

Descrizione

- tasche esterne porta chiodi in nylon,
- 4 ampie tasche anteriori,
- inserti reflex,
- doppia tasca posteriore di cui una con pattina,
- vita regolabile,
- passante portamartello,
- taglio ergonomico di gambe e ginocchia,
- tasca portametro,
- tasca laterale,
- tasche per ginocchiare in nylon con posizione regolabile,
- zip YKK®
- con sistema di taglie **RIGHT FIT**



Manutenzione

Lavare il capo ad una temperatura di max 60 °C; Non candeggiare; Lavaggio a secco con tutti i solventi previsti dalla lettera F più il tetracloroetilene; Il capo non sopporta l'asciugatura in tamburo; Stiratura a bassa temperatura (max 110 °C).



Cod.prod.

V064-0-00 Corda/nero
V064-0-01 Grigio/nero
V064-0-02 Navy/nero
V064-0-03 Fango/nero (STONE WASH)
V064-0-04 Antracite/nero
V064-0-05 Nero/nero

Normativa

EN ISO 13688:2013



**Taglie
Taglie Long
Taglie Short**

44 – 64
L48-L54
S52-S58

SPECIFICHE TECNICHE DI SICUREZZA

	metodo di prova	descrizione	risultato ottenuto	requisito minimo/ range
Tessuto base	EN ISO 1833-1977, SECTION 10	Composizione delle fibre:	60% cotone 40% poliestere	
	EN ISO 12127:1998	Peso per unità di area	245 g/m ²	
	EN ISO 13688:2013 4.2 (EN ISO 3071)	Determinazione del ph dall'estratto acquoso	pH: 7.4 Oeko-Tex®	3,5<PH≤9,5
	EN ISO 13688:2013 4.2 (EN 14362-1)	Ricerca delle ammine aromatiche e cancerogene	Non rilevate (Oeko-Tex®)	≤30 ppm
	EN ISO 13688:2013 5.3 (ISO 5077)	Stabilità dimensionale ai lavaggi (6N/60°C)	ordito: - 1.7 % trama: - 1.5 %	± 3%

ISO 105-X12	Solidità del colore allo sfregamento	secco: 4 - 5 umido: 3 - 4		1 - 5
ISO 105-B02	Solidità del colore alla luce <i>Variazione di colore:</i>	4-5		1 - 5
ISO 105-C06	Solidità del colore a ripetuti lavaggi a 60°C <i>Variazione di colore</i> <i>Scarico:</i> acetato cotone nylon poliestere acrilico lana	4 4 4-5 3-4 4-5 4-5 4-5		1 - 5
ISO 105-D01	Solidità del colore al lavaggio a secco <i>Variazione di colore</i> <i>Scarico:</i> acetato cotone nylon poliestere acrilico lana	4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5		1 - 5
ISO 105 E04	Solidità del colore al sudore <i>Variazione di colore</i> <i>Scarico:</i> acetato cotone nylon poliestere acrilico lana	Acido 4-5 4-5 4-5 4 4-5 4-5 4-5	Alcalino 4-5 4-5 4-5 4 4-5 4-5 4-5	1 - 5
EN ISO 105-X11	Solidità del colore alla stiratura a caldo (110°C) <i>Variazione di colore: secco</i> <i>Variazione di colore: umido</i> <i>Scarico: cotone</i>	4 - 5 4 - 5 4		1 - 5
EN ISO 13934-1	Resistenza alla trazione	trama: 760 N ordito: 1600 N		400 N
EN ISO 13937-1	Determinazione della forza di lacerazione mediante il metodo del pendolo balistico (Elmendorf)	trama: 51 N ordito: 51 N		≥12 N
ISO 12947-2	Determinazione della resistenza all'abrasione dei tessuti con il metodo Martindale	91700 cicli		
ISO 13935-2	Determinazione della forza massima di rottura delle cuciture con il metodo grab	520 N		≥ 225 N

Inserti antiabrasione	EN ISO 1833-1977, SECTION 10 Composizione delle fibre: 100% nylon spalmato poliuretano (PU)
Reflex Tessuto retroreflettente D6110	EN ISO 20471:2013/A1:2016 6.1 Requisiti fotometrici dei materiali retroriflettenti nuovi CONFORME EN ISO 20471:2013/A1:2016 6.2 Requisiti di prestazioni di retroriflettenza dopo le prove di abrasione, flessione, piegatura a basse temperature, variazioni termiche, lavaggio (50 cicli ISO 6330 60°C) e all'influenza della pioggia CONFORME $R' \geq 100 \text{ cd/(lx m}^2\text{)}$